



DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

## OMEGA SD10 parabrzdná fólie

Třívrstvá fólie odolná vůči povětrnostním vlivům s parabrzdným účinkem a protiskluzovým povrchem. Pro všechny druhy izolací instalovaných na krokve.

### OBLAST POUŽITÍ

- Pro izolaci všech krokví
- Prostor uvnitř stránce, pod tepelnou izolací

### VÝHODY

- Lehká
- Odolná proti přetržení
- Tvarově stabilní
- Zcela recyklovatelná
- Odolná proti stárnutí
- Může být volně vystavena povětrnostním vlivům max. 2 měsíce

### DOPORUČENÉ VÝROBKY







-  AIRSTOP SPRINT těsnící tmel
-  AIRSTOP FROZEN lepicí pasta
-  OMEGA NDB těsnící páska pod latě ESK
-  OMEGA NDB těsnící páska pod latě DSK
-  PE NDB těsnící páska pod latě k utěsnění vrutů a hřebíků DSK
-  OMEGA QUILLI těsnící tmel
-  AIRSTOP ULTRA lepicí páska

### DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Typ	Standard	SK DUO	SK DUO
Šířka role	1,5 m	1,5 m	3 m
Délka role	50 m	50 m	50 m
Plocha role	75 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Hmotnost role	13,5 kg	13,5 kg	27 kg

### ÚDAJE O VÝROBKU (EN 13859-1 / EN 13859-2)




Složení	3 vrstvé PP rouno, dvě reciproční akrylátová lepicí pásky	
Tloušťka	0,75 mm	
Barva	Běžová	
Plošná hmotnost	175 g/m <sup>2</sup> (± 5)	
Hodnota sd	10 m(-4 / +8)	
Tepelná odolnost	-40 °C - 80 °C (krátkodobě 100 °C)	
UV-stabilita	2 měsíců	
Vodní sloupec EN 1928	W1	
Schopnost roztažení EN 12311-1	 90 (-40) %	 90 (-40) %
Maximální síla tahu EN 12311 - 1	 410 (-60) N / 50 mm	 315 (-65) N / 50 mm
Odolnost proti roztržení EN 12310-1	 270 (-70) N	 370 (-120) N
Skladovatelnost	V suchu a chladu	
Třída hořlavosti EN 13501_1 / EN 11925_2	E	

# OMEGA SD10 parobrzdná fólie

## POKLÁDKA

Potištěnou stranou nahoru na hrubé bednění (odolnost proti UV). Upevnění sponkovačkou na spodní konstrukci dřeva

Překrývání a napojení okrajů: Překrývání min. 10 cm, na parozábraně OMEGA SD10 SK DUO označeno zeleným čárkováním.  
Napojení vzduchotěsně slepte těsnicí hmotou AIRSTOP SPRINT nebo OMEGA QUILLI.



### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)